

Empresa asociada a:



Nombre del producto:

**SH31**

### 1. Información general:

Características químicas:	Polymero Erhylene
Color:	Incoloro
Peso:	25 gr/m <sup>2</sup>
Espesor:	25μ

### 2. Datos físicos:

Melting range:	70/80°C
Densidad:	0,98
Viscosidad:	Media
Almacenaje:	12 meses en condiciones de almacenaje normales

### 3. Aplicaciones:

Temperatura de activación en seco:	mínimo 80°C
Tiempo de activación:	Depende de la técnica, presión, materiales y espesores. De 10 a 20 segundos
Resistencia al lavado:	No está recomendado para lavados y limpieza en seco.
Presión:	Baja/ Media 200/500 g/cm <sup>2</sup>

La información contenida en esta ficha técnica, es el mayor conocimiento que tenemos del producto, hasta la hora de publicación. Ninguno de los datos contenidos en esta ficha, constituye una garantía.

En todos los casos, esto es responsabilidad de los usuarios el determinar la aplicabilidad de tal información o la conveniencia de cualquier producto para su propio objetivo particular.

---

“Elche Parque Industrial”  
C/ Juan de Herrera, 19  
03203 Elche (Alicante)  
Teléfono +34 96 666 43 60  
Fax +34 96 666 68 89

[www.pegasa.es](http://www.pegasa.es)  
[pegasa@pegasa.es](mailto:pegasa@pegasa.es)